PRB
Produits de Revêtement du Bâtiment

QUALITÉ PRO CLASSE C2

COLLE CARRELAGE

SPÉCIAL TERRASSE

SOLS NEUFS

SANS POUSSIÈRES*
*émission réduite de poussières

Sol extérieur

Format maximum 45 45 cm
Suivant supports

Réalisation des joints 24 HEURES MINIMUM

IDÉAL POUR :

- La pose de grès cérame, pierres naturelles et dalles gravillonnées en sol extérieur.

25kg

5m² ENVIRON

3 535270 454286

FABRICATION FRANÇAISE

Domaine d'emploi

Sol extérieur Neuf

• SUPPORTS ADMISSIBLES (Cf. DTU en vigueur)

Supports horizontaux extérieurs neufs :

– Dalle béton et chape ciment, dosés à 350 kg/m³ et comportant une pente suffisante (1,5 cm/m).

• SUPPORTS INTERDITS

Ne pas appliquer sur :

– Du métal, du bois, peinture ou RPE.
– Des enduits pelliculaires.
– Supports déformables ou sujet à des mouvements.
– Supports soumis à des trafics lourds ou intenses.
– Sols chauffants.
– Chapes anhydrites.

• REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :

– Grès cérame, grès étiré, émaillé ou non.
– Carreaux ciment.
– Terre cuite.
– Dalles gravillonnées.
– Pierres naturelles poreuses* et ingélives.

** Essais de tachabilité selon DTU.*

Format maxi

Format :

– Sols extérieurs jusqu'à 2000 cm² (hors DTU).

NB : En sol, il conviendra de respecter les normes ou règlements en vigueur quant à la glissance des carreaux.

Mise en œuvre

Nettoyage des supports

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

– Les supports devront avoir un état de surface résistant et propre et ne pas ressuer l'humidité.
– Les traces de plâtre, de corps gras, la laitance superficielle etc… seront éliminées.
– **COLLE CARRELAGE SPÉCIAL TERRASSE** peut être utilisé pour ragréer ou reboucher en cas de défaut localisé du support (de 2 à 10 mm).
– Réaliser cette opération 24 à 48 h avant la pose.
– Réserver un joint périphérique entre la dernière rangée de carreaux et les parois verticales.

Encollage

Double encollage obligatoire

• MÉLANGE

– Gâcher 1 sac de **COLLE POUDRE CARRELAGE SPÉCIAL TERRASSE** avec 6 à 6,5 litres d'eau propre par sac de 25 kg avec un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux à la consistance désirée.

• APPLICATION

– Étaler la **COLLE CARRELAGE SPÉCIAL TERRASSE** sur le support à l'aide d'une truelle ou lisseuse puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du revêtement et la planéité du support).
– Appliquer une fine couche (1 mm à 2 mm) au dos du carreau.
– Poser le revêtement sur les sillons frais et presser fortement ou battre celui-ci de manière à obtenir un bon transfert et chasser l'air.

NB : Les carreaux seront nettoyés à l'éponge aussitôt leur mise en place, de même le nettoyage des outils et des taches s'effectue à l'eau aussitôt l'utilisation.

Réalisation des joints

• JOINTOIEMENT

– La réalisation des joints se fait le lendemain.

Consommation

• CONSOMMATION

La consommation varie selon le support (planéité, rugosité), Le type de revêtement, la surface et le type de peigne.



Supports	Surface carreaux (format) Mini	Surface carreaux (format) Maxi	Mode d'encollage	Choix peigne	Conso (kg/m²)
Sols Extérieurs	50 cm² (5 x 10)	300 cm² (15 x 15)	Double	U6	5 à 6
	300 cm² (15 x 15)	2000 cm² (45 x 45)	Double	U9/DL 20	6 à 8

Conditions d'application

NE PAS APPLIQUER SUR SUPPORTS
Trempés ou sous pluie battante et par vent fort
chaud ou en plein soleil
gelés ou en cours de dégel



Température d'application

- Respecter les joints de dilatation et de fractionnement existants.
- Réserver un joint périphérique entre la dernière rangée de carreaux et les parois verticales.
- Poser par petites surface pour permettre un bon transfert total de la colle.

Recommandations

Nettoyage des outils avant séchage

Outils



Peigne
Truelle
Malaxeur
Seau

Dosage en eau

6 à 6,5 LITRES + 25 kg

Caractéristiques

Durée Pratique d'Utilisation | Temps ouvert | Temps d'ajustabilité

Produits associés



Jointoiement

JOINT FLEXIBLE
(prévoir une taloche à joints)

Conservation

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois



à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes : Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air
N.B : tout sac entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

PRB
Rue de la Tour - CS 10018
85150 La Mothe-Achard